



## homaprof 798 2K PU

Двухкомпонентный полиуретановый клей для резиновых напольных покрытий

Предназначен для приклеивания резиновых (каучуковых) напольных покрытий (в том числе, спортивных) и покрытий из ПВХ внутри зданий и сооружений на впитывающие и невпитывающие основания (бетон, цементная и гипсовая стяжка, асфальт, дерево, металл, ЦСП, фанера и т.п.).

### ■ Свойства

- надежное приклеивание напольных покрытий ко всем видам оснований
- для внутренних работ
- время укладки 60-90 минут
- расход 450-1200 г/м<sup>2</sup>
- применим для использования стульев на роликах
- может применяться на полах с подогревом
- не содержит органических растворителей
- морозостойкий

### ■ Тара и упаковка

Комплект 10 кг: компонент А пластиковое ведро 8,93 кг + компонент В пластиковая бутылка 1,07 кг.

### ■ Основа

Двухкомпонентный полиуретан.

### ■ Технические характеристики

Химическая основа:	Двухкомпонентный полиуретан
Цвет:	Светло-бежевый (после смешивания)
Плотность, г/см <sup>3</sup> :	компонент «А» около 1,5 компонент «Б» около 1,2
Соотношение смеси (весовое):	100:12
Время для укладки (в нанесенном состоянии):	60-90 минут, в зависимости от температуры
Время полного набора прочности:	72 часа
Температура эксплуатации клеевого шва:	от 0°C до +70°C
Рекомендуемая рабочая температура:	+15°C ... +25°C
Расход:	450 – 1200 г/м <sup>2</sup> в зависимости от основания, приклеиваемого материала и используемого инструмента
Способ нанесения:	зубчатый шпатель

Условия хранения:	в плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре от +10°C до +25°C-12 месяцев
Морозостойкость:	Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°C. Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.
Упаковка:	А 8,93+В 1,07 (10) кг

#### ■ Требования к основанию

**Закрытые помещения:** При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 29.13330.2011 «СНиП 2.03.13-88 Полы». Основание должно быть прочным, очищенным от остатков старого клея или мастики, ровным, сухим, на нем не должно быть пыли, остатков жиров, масел. Для выравнивания бетонных оснований внутри помещений можно использовать нивелирующие смеси. Температура основания при укладке должна быть не ниже +15°C. При укладке покрытий необходимо соблюдать требования производителей покрытий.

#### ■ Применение

Температура основания, покрытия, клея и окружающей среды должна быть в пределах +15°C - +25°C, а относительная влажность воздуха 40-75% (рекомендуемая 65%). Перед укладкой напольное покрытие должно быть раскроено в соответствии с местом приклеивания и выдержано на плоской поверхности в раскатанном состоянии для распрямления и акклиматизации. При необходимости напольное покрытие обезжирить, полностью удалить антиадгезионные составы и смазки. Толщина резинового покрытия не должна превышать 8 мм.

Емкость с компонентом «В» аккуратно вскрыть и полностью перелить в емкость с компонентом «А». Тщательно перемешать два компонента пока клей не станет однородным по цвету. Для перемешивания следует использовать низкооборотистый миксер с насадкой. Перемешивать компоненты клея следует не менее 2-х минут. Особенно тщательно нужно размешивать по краям и на дне емкости. Клеевой состав использовать в течение времени жизнеспособности в ведре – около 30 минут. Рабочее время клея в нанесенном состоянии значительно больше, чем в ведре. Жизнеспособность клея сокращается с увеличением температуры. Нанести клеевой состав на основание с помощью соответствующего зубчатого шпателя (для шлифованной подложки – В1, для профилированной – В3). Уложить напольное покрытие на сырой клеевой слой в течение времени для укладки (~60 минут), контролировать переход клея на подоснову покрытия, прикатать при помощи валика в направлении от центра к краям, чтобы избежать возможного образования воздушных пузырей. Повторить прокатку через 20 минут. При необходимости нагрузить до затвердевания клея. Время для укладки зависит от температуры основания, температуры и влажности воздуха. При превышении этого времени качество склеивания ухудшается. Для герметизации стыков, образуемых напольными покрытиями, дать клею выступить из-под стыка, затем немедленно удалить излишки клея. Рекомендуется укладка в направлении «от покрытия», т.е. укладчик должен всегда находиться на основании при нанесении клея. Очистите весь инструмент и оборудование сухой тряпкой или ацетоном сразу после завершения работы. Затвердевший клей может быть удален только механически.

#### ■ Способ нанесения

Зубчатый шпатель.

#### ■ Расход

450 – 1200 г/м<sup>2</sup> в зависимости от основания, приклеиваемого материала и используемого инструмента.

▪ **Условия хранения и транспортировки**

Допускается транспортировка при отрицательных температурах до  $-40^{\circ}\text{C}$ . Не допускается хранение в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов.

▪ **Гарантийный срок хранения**

В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от  $+10^{\circ}\text{C}$  до  $+25^{\circ}\text{C}$  – 12 месяцев.